

产品出厂检验报告									
Outgoing Inspection Report									
客户定单号			零件号						
Customer Oder No.			Part No.						
型号	D6*6MM	材料牌号	N52	镀层	NICUNI	生产数量	2500	受检数量	20
Code		Material Grade		Coating				Order Qty	
形状	方块	圆柱	圆环	马蹄		瓦形	其它		
Shape	Block	Bar	Ring	Horseshoe		Arc	Others		
检验项目	尺寸			外观		磁性能			
Insp. Items	Dimension			Appearance		Magnetic Reading			
检验标准	OD/L(mm)	ID/W(mm)	L/H(mm)	按图纸及检验标准要求 According to drawing and inspection standard			表磁(Gs)		
Inspection standard	6+/-0.05		6+/-0.05				N	Center	S
序号 NO	1	6.01	6.03	无影响使用的裂纹、掉晶、黑斑及缺边缺角等缺陷			5204		5154
	2	6.01	6.02				5165		5191
	3	6.02	6.03				5245		5250
	4	6.00	6.03				5137		5250
	5	6.02	6.03				5200		5240
	6	6.02	6.03				5274		5130
	7	6.02	6.03				5204		5132
	8	6.02	6.03				5200		5200
	9	6.02	6.03				5289		5132
	10	6.01	6.03				5187		5116
	11	6.02	6.03				5200		5116
	12	6.02	6.01				5185		5145
	13	6.03	6.04				5166		5200
	14	6.03	6.01				5200		5163
	15	6.02	6.03				5183		5180
	16	6.02	6.03				5184		5165
	17	6.01	6.01				5206		5185
	18	6.02	6.03				5168		5200
	19	6.04	6.03				5210		5169
	20	6.02	6.02				5181		5182
MAX	6.04	6.04	6.04	Magnetic properties		Br	Hcb	Hcj	(BH)m
MIN	6.00	6.01	6.01	(kGs)	(kOe)	(kOe)	(MGOe)		
AVE	6.02	6.03	6.03	14.40	12.45	12.69	50.00		
检验结论	OK		检验人员	洪芳	审核	方运宝			
Inspection conclusion			Inspector	2024-6-21	Approver	2024-6-21			

AUTOMATIC HYSTERESISGRAPH MODE AMT-4A SJ LTD.

Br	= 1.440	T	14.40	Kgs	
Hcb	= 991	ka/m	12.45	Koe	
Hcj	= 1010	ka/m	12.69	Koe	
(BH) max	= 397.87	kJ/m ³	50.00	MPOe	
Hk	= 990	ka/m	12.45	Koe	
Hd	= 550	ka/m	6.91	Koe	
Hd	= 0.724	T	7.24	Kgs	
Hd5	= 984	ka/m	12.36	Koe	
Hd5	= 98.1%				
(BH) max-Fe	= 1.05				



合格